

(12) NACH DEM VEREINBAR ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. Juli 2004 (15.07.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/059770 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H01M 8/10**

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP2003/014839**

(22) Internationales Anmeldedatum:
23. Dezember 2003 (23.12.2003)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:
02029084.7 30. Dezember 2002 (30.12.2002) **EP**

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **UMICORE AG & CO. KG [DE/DE]**; Rodenbacher
Chaussee 4, 63457 Hanau-Wolfgang (DE).


(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **RUTH, Karsten**
[DE/DE]; Streuweg 3, 63755 Alzenau (DE). **SCHLEU-**
NING, Andreas [DE/DE]; Danziger Strasse 4, 63762
Grossostheim (DE). **STARZ, Karl-Anton [DE/DE]**;
Adolf-Reichwein-Strasse 12, 63517 Rodenbach (DE).
LOPEZ, Marco [DE/DE]; Lupinenweg 18, 60433 Frank-
furt (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: **GAS DIFFUSER SUBSTRATE CONTAINING CATALYSTS FOR FUEL CELLS, IN ADDITION TO A METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF**

(54) Bezeichnung: **KATALYSATORHALTIGES GASVERTEILERSUBSTRAT FÜR BRENNSTOFFZELLEN SOWIE VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG**



(57) Abstract: The invention relates to a gas diffuser substrate containing catalysts for fuel cells, especially low temperature fuel cells, such as PEMFC and DMFC. The gas diffuser substrate is used on the anode side of the fuel cell and contains catalyst components which result in the removal of carbon monoxide (in the PEMFC) and respectively the oxidation of methanol (in the DMFC). Said catalyst components are produced directly in porous substrate material by thermal treatment of suitable precursor compounds and are homogeneously distributed over the total volume of the gas diffuser substrate. As a result, the catalyst components have particularly high activity. The invention also relates to a method for the production of a gas diffuser substrate containing catalysts. The gas diffuser substrates used in membrane electrode units (MEEs) for low temperature fuel cells, especially for PEM-fuel cells, are operated with reformat gas containing CO. Said substrates are also used in direct-methanol-fuel cells (DMFC).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein katalysatorhaltiges Gasverteilersubstrat für Brennstoffzellen, insbesondere Niedertemperatur-Brennstoffzellen, wie PEMFC und DMFC. Das Gasverteilersubstrat wird auf der Anodenseite der Brennstoffzelle eingesetzt und enthält Katalysatorkomponenten, die eine Entfernung von Kohlenmonoxid (in der PEMFC) beziehungsweise eine Oxidation von Methanol (in der DMFC) bewirken. Die Katalysatorkomponenten werden

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



(74) **Anwalt: VOSSIUS & PARTNER**; Siebertstr. 4, 81675 München (DE).

(81) **Bestimmungsstaaten (national):** AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),

eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

aus geeigneten Precursorverbindungen direkt im porösen Substratmaterial durch Temperaturbehandlung erzeugt und sind gleichmäßig über das gesamte Volumen des Gasverteilersubstrates verteilt. Die Katalysatorkomponenten weisen dadurch eine besonders hohe Aktivität auf. Weiterhin wird ein Verfahren zur Herstellung eines katalysatorhaltigen Gasverteilersubstrates beschrieben. Die Gasverteilersubstrate finden Verwendung in Membran-Elektroden-Einheiten (MEEs) für Niedertemperatur-Brennstoffzellen, insbesondere für PEM-Brennstoffzellen, die mit CO-haltigem Reformatgas betrieben werden. Sie können weiterhin in Direkt-Methanol-Brennstoffzellen (DMFC) eingesetzt werden.

5

**Katalysatorhaltiges Gasverteilersubstrat
für Brennstoffzellen sowie Verfahren zu dessen Herstellung**

Die Erfindung betrifft ein katalysatorhaltiges Gasverteilersubstrat für Brennstoffzellen, insbesondere Niedertemperatur-Brennstoffzellen (wie PEMFC oder DMFC), die ein ionenleitendes Polymer als Elektrolyt aufweisen. Das Gasverteilersubstrat wird auf der Anodenseite der Brennstoffzelle eingesetzt und enthält Katalysatorkomponenten, die beispielsweise Kohlenmonoxid (CO) entfernen bzw. Methanol oxidieren können. Weiterhin wird ein Verfahren zur Herstellung des katalysatorhaltigen Gasverteilersubstrates beschrieben. Das Produkt findet Verwendung in Membran-Elektroden-Einheiten (MEEs) für Niedertemperatur-Brennstoffzellen, beispielsweise PEM-Brennstoffzellen, die mit CO-haltigem Reformatgas betrieben werden. Sie können aber auch für Direkt-Methanol-Brennstoffzellen (DMFC) eingesetzt werden.

Brennstoffzellen wandeln einen Brennstoff und ein Oxidationsmittel örtlich voneinander getrennt an zwei Elektroden in Strom, Wärme und Wasser um. Als Brennstoff kann Wasserstoff, Methanol oder ein wasserstoffreiches Gas, als Oxidationsmittel Sauerstoff oder Luft dienen. Der Vorgang der Energieumwandlung in der Brennstoffzelle zeichnet sich durch eine große Schadstofffreiheit und einen besonders hohen Wirkungsgrad aus. Aus diesem Grunde gewinnen Brennstoffzellen zunehmend Bedeutung für alternative Antriebskonzepte, Hausenergieversorgungsanlagen sowie portable Anwendungen.

Die Membranbrennstoffzellen, beispielsweise die Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle (englisch: PEMFC) und die Direkt-Methanol-Brennstoffzelle (englisch: DMFC), eignen sich aufgrund ihrer niedrigen Betriebstemperaturen, ihrer kompakten Bauweise und ihrer Leistungsdichte für viele mobile und stationäre Einsatzbereiche. Die Technologie der Brennstoffzellen ist in der Literatur ausführlich beschrieben, beispielsweise in K. Kordesch and G. Simader, „Fuel Cells and its Applications“, VCH Verlag Chemie, Weinheim (Germany) 1996.

PEM-Brennstoffzellen sind in einer stapelweisen Anordnung („Stack“) aus vielen Brennstoffzelleneinheiten aufgebaut. Diese sind zur Erhöhung der Betriebsspannung elektrisch in Reihe geschaltet. Eine Brennstoffzelleneinheit enthält jeweils eine 5-lagige Membran-Elektroden-Einheit („MEE“), die zwischen bipolaren Platten, auch als Separatorplatten bezeichnet, zur Gaszufuhr und Stromleitung angeordnet ist. Eine solche 5-

lagige Membran-Elektrodeneinheit ist wiederum aus einer Polymerelektrolyt-Membran aufgebaut, welche auf beiden Seiten mit jeweils einer Elektrodenschicht versehen ist (3-lagige, beidseitig katalysatorbeschichtete Membran, engl. catalyst-coated membrane, CCM). Eine der Elektrodenschichten ist als Anode für die Oxidation von Wasserstoff und die zweite
5 Elektrodenschicht als Kathode für die Reduktion von Sauerstoff ausgebildet. Die Polymerelektrolyt-Membran besteht aus Protonen leitenden Polymeren. Diese Materialien werden im folgenden auch kurz als Ionomere bezeichnet. Anode und Kathode der CCM enthalten Elektrokatalysatoren, die die jeweilige Reaktion (Oxidation von Wasserstoff beziehungsweise Reduktion von Sauerstoff) katalytisch unterstützen. Als katalytisch aktive
10 Komponenten werden bevorzugt die Metalle der Platingruppe des Periodensystems der Elemente eingesetzt. In der Mehrzahl werden sogenannte Trägerkatalysatoren verwendet.


Auf den beiden Seiten der CCM werden dann sogenannte Gasverteilersubstrate (engl. gas diffusion layers, GDLs oder „backings“) angebracht, so dass man damit zur 5-lagigen Membran-Elektrodeneinheit gelangt. Die Gasverteilersubstrate bestehen gewöhnlich aus
15 Kohlefaserpapier oder Kohlefasergewebe und ermöglichen einen guten Zugang der Reaktionsgase zu den Reaktionsschichten und eine gute Ableitung des Zellenstroms und des sich bildenden Wassers.

Für den breiten kommerziellen Einsatz von PEM-Brennstoffzellen in Kraftfahrzeugen und Hausenergieversorgungsanlagen ist eine weitere Verbesserung der elektrochemischen
20 Zellenleistung und Lebensdauer, insbesondere beim Einsatz von CO-haltigen Reformatgasen notwendig.


Typische wasserstoffhaltige Brenngase, die durch Reformierung von Kohlenwasserstoffen wie Erdgas, Methan, Petroleum, Benzin oder Alkoholen erzeugt werden, enthalten je nach
Reinigungsverfahren bis zu 2-3 Vol. % Kohlenmonoxid (CO). Die Kohlenmonoxidanteile
25 wiederum vergiften den Pt- bzw. PtRu-Anodenkatalysator und führen damit zu einer Leistungseinbuße der gesamten PEM-Brennstoffzelle.

Es hat in der Vergangenheit nicht an Versuchen gefehlt, die Vergiftung der Anodenkatalysatoren durch CO zu beheben bzw. ihre Wirkung zu reduzieren. Hier gibt es umfangreiche Arbeiten zur Entwicklung von CO-toleranten Elektrokatalysatoren,
30 vornehmlich auf der Basis von Platin/Ruthenium-Legierungen, die eine verbesserte Toleranz beim Betrieb mit CO-haltigen Brenngasen aufweisen (siehe beispielsweise US 6,007,934 und US 6,066,410). Aus der Literatur ist weiterhin das sog. „air-bleed“-Verfahren bekannt. Dabei werden zusätzlich ca. 1 bis 3 Vol. % Luft in den Anodenraum der Zelle geleitet, um das am Pt- oder PtRu-Elektrokatalysator adsorbierte CO zu CO₂ aufzuoxidierten und damit zu

entfernen (siehe beispielsweise S. Gottesfeld und J. Pafford, J. Electrochem. Soc. 135, (1988), 139-146). Die Reaktion läuft in der Gasphase ab und lässt sich folgendermaßen darstellen:



5 Eine weitere Möglichkeit zur Entfernung von Kohlenmonoxid aus wasserstoffhaltigen Brenngasen ist die sog. Methanisierungsreaktion. An einem Katalysator wird das vorhandene CO mit Wasserstoff zu inertem Methan umgesetzt und so aus dem Gemisch entfernt:



10 Im Unterschied zur selektiven Oxidation nach Gl. (1) ist die Methanisierung von Kohlenmonoxid inhärent mit dem Verbrauch von Wasserstoff verbunden, benötigt jedoch keinen „air bleed“ und damit keine externe Zuführung von Luft. Dies bedeutet weniger Regelaufwand. Während die Methode der CO-Entfernung durch Methanisierung noch relativ spärlich in der Literatur beschrieben wird, gibt es zahlreiche Vorschläge in der Patentliteratur, die sich damit befassen, einen gasphasenaktiven Katalysator zur CO-Oxidation in ein Gasverteilersubstrat einzubauen bzw. zu integrieren.

15 So wird beispielsweise in der EP 0 736 921 B1 eine Elektrode beschrieben, die zwei verschiedene katalytische Komponenten enthält. Die erste katalytische Komponente ist für Gasphasenreaktionsstellen aktiv, während die zweite katalytische Komponente an elektrochemischen Reaktionsstellen aktiv ist. Beide katalytischen Komponenten werden als Doppelschicht („bi-layer“) auf das Gasverteilersubstrat aufgebracht und stehen miteinander in physikalischem Kontakt.

20 In der WO 00/36679 wird ein Gasverteilersubstrat („backing“) für eine PEM-Anode beschrieben, das nur auf der Seite, die der Ionormembran abgewandt ist, einen gasphasenaktiven Katalysator zur Oxidation von CO besitzt. Gasphasenaktiver Katalysator und Elektrokatalysator sind beide als dünne Schichten ausgebildet und als solche nicht miteinander in direktem Kontakt.

In der EP 0 985 241 ist ein integraler PEM-Brennstoffzellenstapel beschrieben, der eine Anode besitzt, die als Dreischichtanode ausgebildet ist. Diese besitzt auf der Seite, die der Membran abgewandt ist eine CO-oxidationsselektive Katalysatorschicht und auf der Seite, die der Membran zugewandt ist, eine elektrochemisch aktive Schicht.

30 In der JP 9-129243 wird eine Niedertemperatur-(PEM)-Brennstoffzelle vorgeschlagen, die ebenfalls eine Gasdiffusionsschicht mit einem CO-Oxidationskatalysator enthält. Dabei wird der CO-Oxidationskatalysator in einer Mischung aus leitfähigem Material (z.B. Ruß) und

wasserabstoßendem Material (z.B. PTFE) zu einem porösen Film verarbeitet und auf die Gasdiffusionsschicht aufgebracht.

- Alle hier vorgeschlagenen Lösungsansätze weisen den Nachteil auf, dass der gasphasenaktive Katalysator nur in einer dünnen Schicht auf dem Gasverteilersubstrat ausgebildet ist.
- 5 Aufgrund dieser dünnen Schichten wird die Verweilzeit des CO-haltigen Brenngases auf dem Katalysatormaterial reduziert. Dies führt zu einem nur teilweisen Umsatz und damit zu einer unvollständigen CO-Oxidation. Weiterhin werden die gasphasenaktiven Katalysatoren in Form von vorgefertigten Trägerkatalysatoren eingesetzt (beispielsweise Ru auf Ruß, Pt auf Aluminiumoxid) und dann in einem Gemisch mit Ruß, Teflon und ggf. weiteren
- 10 Bestandteilen weiterverarbeitet. In vielen Fällen wird aktive Katalysatoroberfläche durch diese zusätzlichen Bestandteile blockiert. Damit erhält man keine optimale Ausnutzung der aktiven Katalysatoroberfläche, was wiederum dazu führt, dass letzte Reste an CO (z.B. Anteile unter 100 ppm) nicht entfernt werden. Dies bedeutet, dass weiterhin eine CO-Vergiftung der Elektrokatalysatoren auf der Anode des Brennstoffzellenstacks stattfindet.
- 15 Die oben beschriebenen Lösungsvorschläge führen weiterhin zu einer erheblichen Komplizierung der Brennstoffzelle, insbesondere des Gasverteiler- und Elektrodensystems. Es müssen zusätzliche Schichten auf die Gasverteilersubstrate aufgebracht werden, die letztlich eine Erhöhung der Produktionskosten der Produkte verursachen, weil sie zu einem komplexeren Fertigungsablauf führen.
- 20 Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein verbessertes katalysatorhaltiges Gasverteilersubstrat für Niedertemperatur-Brennstoffzellen bereitzustellen und ein geeignetes Herstellverfahren für ein solches Produkt zu finden.
- Demgemäß betrifft die Erfindung ein katalysatorhaltiges Gasverteilersubstrat für Niedertemperatur-Brennstoffzellen enthaltend ein poröses Trägermaterial und
- 25 Katalysatorpartikel, wobei die Katalysatorpartikel gleichmäßig über das gesamte Volumen des Gasverteilersubstrates verteilt sind. Vorteilhafte Ausführungsformen dieses Substrats sowie geeignete Herstellverfahren dafür sind in den nachfolgenden Ansprüchen beschrieben.
- In vorteilhafter Weise wird bei dem erfindungsgemäßen katalysatorhaltigen Gasverteilersubstrat eine gute Ausnutzung des Katalysators bzw. der Katalysatoroberfläche
- 30 und somit eine hohe Aktivität und Selektivität bei der Entfernung von Kohlenmonoxid (entweder durch CO-Oxidation oder durch Methanisierung) und bei der Oxidation von Methanol (in der DMFC) erzielt. Weiterhin zeichnet sich das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung solcher Gasverteilersubstrate durch eine geringe Komplexität aus. Es ist praktisch und lässt sich leicht in einen kontinuierlichen Fertigungsablauf integrieren, wodurch
- 35 die Herstellkosten gesenkt werden.

Das erfindungsgemäße katalysatorhaltige Gasverteilersubstrat enthält eine katalytisch aktive Komponente, die gleichmäßig über das gesamte Volumen des Gasverteilersubstrats verteilt ist. Es kann in einem Verfahren erzeugt werden, in dem Precursor wie wasserlösliche und/oder leicht zersetzbare Metallverbindungen, die zuvor in das betreffende Gasverteilersubstrat eingebracht worden sind, zersetzt bzw. pyrolysiert werden. Vorzugsweise werden dabei Edelmetallverbindungen verwendet. In einer bevorzugten Ausführungsform wird ein Gasverteilersubstrat mit einer wäßrigen Lösung eines Precursors (z.B. mit einer leicht zersetzbaren Metallverbindung) getränkt bzw. imprägniert. Dieser Tränkprozess kann durch einfaches Tauchen, durch Sprühen, Pinseln oder durch Imprägnieren erfolgen. Im einfachsten Fall wird das Gasverteilersubstrat in eine Wanne gelegt, die eine Lösung der Metallverbindung enthält, anschließend herausgenommen und getrocknet. Der Prozess wird so lange wiederholt, bis die notwendige Beladung des Substrates mit der katalytisch wirksamen Metallverbindung erreicht ist. Typischerweise werden Belegungsmengen in Flächenkonzentrationen von 0,05 bis 5 mg Metall/cm² durch ein bis zehn Wiederholungen erzielt. Es sind jedoch auch höhere Flächenkonzentrationen, bis etwa 100 mg/cm² erreichbar. Darüber hinaus ist es auch möglich, die Precursor-Lösung auf beide Seiten des Gasverteilersubstrates zu sprühen und anschließend zu trocknen. Arbeitet man im Siebdruckverfahren, so kann das Tränken bzw. Imprägnieren des Gasverteilersubstrates durch Siebdrucken einer dünnen Tinte erfolgen, deren Viskosität so eingestellt ist, dass sie das gesamte Substrat benetzt und durchdringt. Bei dem erfindungsgemäßen Gasverteilersubstrat ist die Katalysatorkomponente gleichmäßig im gesamten Volumen des Substrates verteilt und bevorzugt die katalytisch aktiven Partikel am Trägermaterial fixiert. So wird eine optimale Verteilung der Partikel im Substrat sowie eine sehr gute Zugänglichkeit der Reaktanten zu den katalytisch aktiven Stellen der Partikel gewährleistet.

Der Tränk- bzw. Imprägnierprozess kann in geeigneten Vorrichtungen kontinuierlich, beispielsweise von Rolle-zu-Rolle, durchgeführt werden. Dabei kann das Gasverteilersubstrat als endloses, flexibles Band eingesetzt werden und durch verschiedene Stationen, bestehend beispielsweise aus Hydrophobierung, Imprägnierung/Tränkung mit Precursorlösung, Trocknung, Beschichtung mit einer Ausgleichsschicht und Temperung, geführt werden. Die Imprägnierung bzw. Tränkung mit der Precursorverbindung kann damit leicht in einen kontinuierlichen Herstellprozess für Gasverteilersubstrate eingebaut werden. Sie verursacht damit geringe Zusatzkosten, führt aber gleichzeitig zu einem höherwertigen Produkt.

Die Temperung, die zur Zersetzung der Precursoren verwendet werden kann und bei der die Katalysatorpartikel gebildet werden, führt man in der Regel bei Temperaturen von 200 bis 900°C, vorzugsweise 200 bis 600°C durch. Sie kann unter Luftatmosphäre, aber auch unter

Schutzgas (beispielsweise Stickstoff, Argon oder Mischungen davon) oder reduzierenden Gasen (beispielsweise Stickstoff/Wasserstoff-Mischungen oder Formiergas) vorgenommen werden. Es können dabei Band-Durchlauföfen, Muffelöfen, Kammeröfen sowie Kombinationen davon zum Einsatz kommen.

- 5 Als Katalysatoren für die CO-Oxidation nach Gl. (1) kommen vorzugsweise Ru-, PtRu- oder Pt-Legierungen mit Unedelmetallen in Betracht. Weiterhin können goldhaltige Katalysatoren wie beispielsweise Au, Au/Titanoxid oder Au/Eisenoxid verwendet werden. Auch können geträgerte silberhaltige Katalysatoren (beispielsweise Ag/Titanoxid) zum Einsatz kommen.

- 10 Zur Methanisierung von CO nach Gl. (2) eignen sich zum Beispiel Katalysatoren auf Basis von Nickel und/oder Ruthenium. Vorzugsweise sollten die Betriebstemperaturen der Zelle beim Einsatz von Gasverteilersubstraten mit Methanisierungskatalysator etwas über den normalen Temperaturen der PEM-Brennstoffzelle liegen. Bei Betriebstemperaturen von über 90°C wird nämlich eine Erhöhung der Methanisierungsaktivität des Katalysators erzielt und gleichzeitig die CO-Vergiftung des Pt-haltigen Anodenkatalysators zurückgedrängt.

- 15 Als Precursoren für die katalytisch aktiven Komponenten kommen wasserlösliche, leicht zersetzbare Metallverbindungen, vorzugsweise Verbindungen aus der Gruppe der Amminnitrate, Nitrate, Carbonate, Carboxylate, Hydroxycarboxylate, Acetate, Lactate, Butanoate, Oxalate, Formiate, Octanoate, oder Ethylhexanoate zum Einsatz, die bei der Zersetzung die gewünschten Katalysatorpartikel bilden. Bevorzugte Katalysatorpartikel
20 umfassen Metalle, insbesondere Edelmetalle wie bspw. Pt, Pd, Ru, Rh, Au, Ag, Ir, Os, und/oder deren Oxide, und/oder deren Mischungen beziehungsweise Legierungen mit Nichtedelmetallen, aber auch Unedelmetalle wie Ti, Fe, Co, Mn, Cr oder Ni. Aus Korrosionsgründen vermeidet man nach Möglichkeit halogen- bzw. chlorhaltige Precursoren. Jedoch können zum Beispiel auch metallorganische Komplexe der Metalle, sog. Resinate,
25 eingesetzt werden.

- Beispiele für geeignete Edelmetallverbindungen sind die Pt-Precursoren Platin(II)-nitrat, Platin(II)-lactat, Platin(II)ammin-nitrat, Ethylammonium-platinhexahydrat, Platinacetat etc. Beispiele für geeignete Ru-Precursoren sind Ruthenium(III)-nitrosylnitrat oder Ruthenium(III)-acetat. Beispiele für Au-haltige Precursoren sind Goldresinate wie z.B. Au-Polymerester (Fa. FERRO GmbH, Frankfurt) oder goldhaltige Komplexsalze. Analoge
30 Komplexe der anderen Edelmetalle können selbstverständlich auch verwendet werden.

Precursoren für Unedelmetalle, die allein oder in Kombination mit den Edelmetallprecursoren verwendet werden können, sind beispielsweise Kobalt(II)-nitrat, Mangan(II)-oxalat, Chrom(III)-nitrat, Nickel(II)-nitrat, Eisen(II)-carbonat und vergleichbare Verbindungen.

anderer Elemente wie der oben aufgeführten Unedelmetalle. Auch hierbei werden halogenhaltige Precursoren aus Korrosionsgründen vermieden.

Weiterhin können den beschriebenen Edelmetall- und Unedelmetall-Precursoren zusätzliche Komponenten beigelegt werden, die als Co-Katalysatoren, als Trägermaterialien oder als Vorstufen davon fungieren. Beispiele hierfür sind hochoberflächige Edelmetallmohre, feine Metallpulver, Ruße, pyrogene Oxide wie beispielsweise Kieselsäure („Aerosil“ der Fa. Degussa), pyrogene Titanoxide und vergleichbare Materialien. Auch andere anorganische Komponenten, die sich bei Pyrolyse bzw. Temperaturbehandlung in oxidische Materialien umwandeln, können eingesetzt werden. Beispiele hierfür sind organische Silizium-Ester, Organosilane, Organotitanate, Organostannate, Aluminate, Borate und ähnliche Verbindungen.

Die Precursorverbindungen werden zu einer Zubereitung verarbeitet, die für das jeweilige Auftragsverfahren auf das Gasverteilersubstrat geeignet ist. Für den Auftrag im Tauch- bzw. Tränkverfahren wird eine entsprechend niedrigviskose Lösung hergestellt. Diese kann zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften Hilfsmittel wie Tenside, Netzmittel, Bindemittel, Verdickungsmittel, Anti-Absetzmittel oder organische Lösungsmittel enthalten. Für den Auftrag durch Pinseln oder durch Siebdruck wird die Viskosität der Lösungen entsprechend modifiziert, Mittel und Wege hierzu sind dem Fachmann bekannt.

Als Ausgangsmaterialien zur Herstellung des erfindungsgemäßen katalysatorhaltigen Gasverteilersubstrates können kommerzielle Kohlefasersubstrate verwendet werden. Es werden häufig poröse Kohlefasersubstrate (Kohlefaserpapiere oder Kohlefasergewebe) mit einer Schichtdicke von 100 bis 400 µm eingesetzt. Diese Materialien haben üblicherweise eine Porosität von 60 bis 90 % und mittlere Porendurchmesser von 20 bis 50 µm. Es gibt verschiedene Substratmaterialien, die sich in Struktur, Herstellungsverfahren und Eigenschaften unterscheiden. Beispiele für solche poröse Materialien sind Toray-Papier, Kohlefaservliese von SGL (Typ Sigracet) oder gewebte Kohlefasergebilde der Firma Textron (Typ AvCarb). Viele dieser Materialien sind als Blatt- oder auch als Rollenware erhältlich. Des weiteren sind als Ausgangsmaterial für Gasverteilersubstrate auch Metallgewebe, feine Metallnetze, leitfähig beschichtete Kunststoffgewebe, leitfähig beschichtete Textilgewebe, beschichtete Glasfasern und ähnliche Materialien einsetzbar. Grundsätzlich können die Gasverteilersubstrate vorher hydrophobiert, hydrophiliert, gepresst, gewalzt oder auf sonstige Art behandelt sein, bevor sie mit der Precursorlösung behandelt werden.

Das erfindungsgemäße katalysatorhaltige Gasverteilersubstrat kann mit oder ohne Ausgleichsschicht ausgerüstet sein. Als Ausgleichsschicht (sog. „Microlayer“) wird im Rahmen dieser Erfindung eine Schicht auf derjenigen Seite des Gasverteilersubstrates

verstanden, die in der Brennstoffzelle mit der Elektrodenschicht in Kontakt steht. Die Ausgleichsschicht enthält in der Regel eine Mischung aus einem hydrophoben Polymeren wie beispielsweise PTFE und feinteiligen Rußen. Die Ausgleichsschicht wird üblicherweise durch Siebdruckverfahren aufgebracht, ihre Dicke beträgt beispielsweise von 5 bis 100 µm.

5 Eine komplette Membran-Elektrodeneinheit („MEE“) einer PEM- oder DMFC-Brennstoffzelle enthält eine katalysatorbeschichtete Polymerelektrolyt-Membran („CCM“) mit beidseitig angebrachten Gasverteilersubstraten. Vorzugsweise wird das erfindungsgemäße Gasverteilersubstrat auf der Anodenseite der Membran-Elektrodeneinheit eingesetzt. Die damit hergestellten Membran-Elektroden-Einheiten sind aufgrund der verbesserten Toleranz
10 gegenüber Kohlenmonoxid für den Einsatz von CO-haltigen Wasserstoffgemischen als Brenngas verwendbar. Solche Brenngase werden häufig durch Reformierung von Kohlenwasserstoffen wie Erdgas, Methan oder Benzin hergestellt und kommen bei der stationären Verwendung der Brennstoffzelle zum Einsatz.

Jedoch kann das erfindungsgemäße katalysatorhaltige Gasverteilersubstrat auch in MEEs für
15 Direktmethanol-Brennstoffzellen (DMFC) eingesetzt werden. Es bewirkt dabei beispielsweise auf der Anodenseite eine bessere Oxidation des Methanols und trägt zur Leistungsverbesserung der DMFC-Zelle bei.

Die folgenden Figuren zeigen Ausführungsformen der Erfindung.

20 **Figur 1:** Schematische Darstellung des erfindungsgemäßen katalysatorhaltigen Gasverteilersubstrates mit Ausgleichsschicht

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein erfindungsgemäßes katalysatorhaltiges Gasverteilersubstrat. Dabei bezeichnet (11) das poröse Substratmaterial. Die Katalysatorpartikel (12) sind an der Oberfläche des Substrates fixiert und gleichmäßig über das gesamte Volumen des Substrates verteilt. Sie besitzen damit eine optimale
25 Zugänglichkeit, beispielsweise für ein durch CO verunreinigtes Brenngas. Eine optionale Ausgleichsschicht (13), die beispielsweise aus PTFE und Ruß besteht, ist aufgebracht, um den Kontakt zur Elektrodenschicht auf der Ionomermembran zu verbessern.

Figur 2: Komplette 5-lagige Membran-Elektroden-Einheit mit erfindungsgemäßem katalysatorhaltigen Gasverteilersubstrat auf der Anodenseite.

30 Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine komplette 5-lagige MEE mit erfindungsgemäßem Gasverteilersubstrat (21) enthaltend Katalysatorpartikel (22) auf der Anodenseite. Das Gasverteilersubstrat (21) ist in Kontakt mit einer dreilagigen katalysatorbeschichteten Ionomermembran, bestehend aus Anodenkatalysatorschicht (23a),

Ionomermembran (23) und Kathodenkatalysatorschicht (23b). Auf der Kathodenseite ist ein nicht katalysiertes Gasverteilersubstrat (24) angebracht. In dieser Ausführungsform tragen die beiden Gasverteilersubstrate keine Ausgleichsschicht.

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung näher erläutern. Die Erfindung ist jedoch nicht auf die darin beschriebenen Ausführungsformen beschränkt.

Beispiele

Beispiel 1:

Es wird die Herstellung eines Ru-haltigen Gasverteilersubstrates mit Ausgleichsschicht beschrieben. Als Ausgangsmaterial dient ein hydrophobisiertes Kohlefaserpapier der Fläche 50 cm² (Abmessungen ca. 7x7 cm) mit einer Dicke von 200 µm (Sigracet 10, Fa. SGL Carbon). Der Teflon-Gehalt beträgt ca. 8 Gew.-%. Nach der Gewichtsermittlung mittels einer Laborwaage wird das Substrat in eine große Schale mit Ruthenium(III)acetat-Lösung (5 Gew.-% Ru in Wasser, Fa. OMG, Hanau) getaucht. Nach der vollständigen Benetzung nimmt man das Substrat mit einer Pinzette aus dem Tauchbad. Man lässt es für eine kurze Zeit abtropfen und trocknet anschließend im Trockenschrank bei 100°C für 15 min. Dann lässt man abkühlen und ermittelt die aufgenommenen Menge an Ru-Acetat gravimetrisch. Der Tauchvorgang wird dreimal wiederholt, bis eine Beladung von 0,85 mg Ru-Acetat/cm² erhalten wird. Anschließend tempert man das Gasverteilersubstrat für 30 min in einem Ofen bei 200°C unter Formiergas (95 Vol.-% Stickstoff, 5 Vol.-% Wasserstoff). Nach dem Abkühlen des Substrates beträgt der Ru-Gehalt des Substrates 0,48 mg Ru/cm². Die Ru-Partikel sind gleichmäßig im Substrat verteilt und an der Substratoberfläche fixiert. Sie weisen eine mittlere Partikelgröße von 5 nm auf, gemessen mittels Transmissions-Elektronen-Spektroskopie (TEM).

Sodann wird im Siebdruckverfahren eine Ausgleichsschicht aus Ruß/PFTE aufgebracht, getrocknet und bei 390°C für 10 min getempert. Die Schichtdicke der Ausgleichsschicht beträgt ca. 20 µm.

Das Substrat wird als Voranode mit einer katalysatorbeschichteten Membran (CCM) kombiniert und zu einer Membran-Elektrodeneinheit (MEE) zusammengefügt. Als CCM kommt eine katalysatorbeschichtete Membran des Typs 6 C zum Einsatz (Beladung Anode 0,2 mg Pt/cm²; Beladung Kathode 0,4 mg Pt/cm², Membran EW 1100 mit 50 micron Dicke, Fa. OMG, Hanau). Auf der Kathodenseite wird ein hydrophobisiertes Kohlefaserpapier mit Ausgleichsschicht (Standard, Fa. SGL, Typ Sigracet 10) eingesetzt.

Die MEE wird in einer PEM-Brennstoffzelle im Wasserstoff/Luft- sowie im Reformat/Luft-Betrieb getestet und weist vor allem im Reformat/Luft-Betrieb bei einem Gehalt von 100 ppm CO sehr gute Ergebnisse auf (s. Tabelle 1). Im Vergleich zum katalysatorfreien Gasverteilersubstrat (Vergleichsbeispiel VB1) ist die Toleranz gegenüber CO deutlich verbessert. Dies zeigt, dass das erfindungsgemäße katalysatorhaltige Gasverteilersubstrat eine sehr gute Wirksamkeit besitzt.

Beispiel 2:

Es wird die Herstellung eines Ru-haltigen Gasverteilersubstrates ohne Ausgleichsschicht beschrieben. Als Ausgangsmaterial dient wiederum ein hydrophobiertes Kohlefaserpapier der Fläche 50 cm² (Abmessungen ca. 7x7 cm) mit einer Dicke von 200 µm (Sigracet 10, Fa. SGL Carbon). Der Teflon-Gehalt beträgt ca. 8 Gew.-%. Die Imprägnierung mit Precursorlösung erfolgt wie im Beispiel 1 beschrieben. Der Tauchvorgang wird zweimal wiederholt, bis eine Beladung von 0,5 mg Ru-Acetat/cm² erhalten wird. Anschließend tempert man das Gasverteilersubstrat für 30 min in einem Ofen bei 250 °C unter Formiergas (95 Vol.-% Stickstoff, 5 Vol.-% Wasserstoff). Nach dem Abkühlen des Substrates beträgt der Ru-Gehalt des Substrates 0,28 mg Ru/cm². Die Ru-Partikel sind gleichmäßig im Substrat verteilt und an der Substratoberfläche fixiert. Sie weisen eine mittlere Partikelgröße von 4 nm (gemessen mit TEM) auf. Das Substrat wird als Voranode mit einer katalysatorbeschichteten Membran (CCM) kombiniert und, wie in Beispiel 1 beschrieben, zu einer Membran-Elektrodeneinheit (MEE) zusammengefügt. Beim Betrieb der MEE mit CO-haltigem Reformat (100 ppm CO) erhält man sehr gute Ergebnisse und im Vergleich zu Vergleichsbeispiel VB1 (siehe unten) eine deutlich verbesserte CO-Toleranz.

Beispiel 3:

Dieses Beispiel beschreibt die Herstellung eines Au/TiO₂-haltigen Gasverteilersubstrates ohne Ausgleichsschicht. Als Ausgangsmaterial dient wiederum ein hydrophobiertes Kohlefaserpapier der Fläche 50 cm² (Abmessungen ca. 7x7 cm) mit einer Dicke von 200 µm (Sigracet 10, Fa. SGL Carbon). Der Teflon-Gehalt beträgt ca. 8 Gew.-%. Es wird eine wasserhaltige Precursorlösung hergestellt enthaltend Au-Polymerester HF 3401 (Fa. FERRO, Frankfurt) und Titanoxid (Typ P25, Fa. Degussa, Frankfurt). Der Au-Gehalt der Lösung beträgt 5 Gew.-% Au, der Anteil an Titanoxid liegt bei 0,1 Gew.-%. Die Tränkung erfolgt wie im Beispiel 1 beschrieben. Der Tauchvorgang wird dreimal wiederholt. Anschließend tempert man das Gasverteilersubstrat für 30 min in einem Ofen bei 250°C unter Formiergas. Nach

dem Abkühlen des Substrates beträgt der Au-Gehalt des Substrates ca. 0,1 mg Au/cm². Die Au-Partikel sind im Verbund mit dem Titanoxid gleichmäßig im Substrat verteilt. Das Substrat wird, wie in Beispiel 1 beschrieben, als Voranode mit einer katalysatorbeschichteten Membran (CCM) kombiniert und zu einer Membran-Elektrodeneinheiten (MEE) zusammengefügt.

Beim Betrieb der MEE mit CO-haltigem Reformat (100 ppm CO) erhält man sehr gute Ergebnisse und im Vergleich zu VB1 eine deutlich verbesserte CO-Toleranz.

Vergleichsbeispiel (VB-1)

10 In diesem nicht erfindungsgemäßen Beispiel wird die Herstellung und Prüfung einer MEE mit
einem katalysatorfreien Gasverteilersubstrat ohne Ausgleichsschicht auf der Anodenseite
beschrieben. Als Ausgangsmaterial dient wiederum ein hydrophobisiertes Kohlefaserpapier der
Fläche 50 cm² (Abmessungen ca. 7x7 cm) mit einer Dicke von 200 µm (Sigracet 10, Fa. SGL
Carbon). Der Teflon-Gehalt beträgt ca. 8 Gew.-%. Das katalysatorfreie Substrat wird mit
15 einer katalysatorbeschichteten Membran (CCM) kombiniert und, wie in den Beispielen 1 und
2 beschrieben, zu einer Membran-Elektrodeneinheiten (MEE) zusammengefügt. Beim Betrieb
der MEE mit CO-haltigem Reformat (100 ppm CO) erhält man aufgrund der CO-Vergiftung
des Pt-Katalysators sehr schlechte Ergebnisse. Dies zeigt, dass die erfindungsgemäßen
katalysatorhaltigen Gasverteilersubstrate (mit oder ohne Ausgleichsschicht) eine sehr gute
20 Wirksamkeit besitzen.

Beispiel 4:

Es wird die Herstellung eines PtRu-haltigen Gasverteilersubstrates ohne Ausgleichsschicht
und dessen Verwendung als Voranode in einer Direkt-Methanol-Brennstoffzelle (DMFC)
25 beschrieben.

Als Ausgangsmaterial dient wiederum ein hydrophobisiertes Kohlefaserpapier der Fläche 50
cm² (Abmessungen ca. 7x7 cm) mit einer Dicke von 200 µm (Sigracet 10, Fa. SGL Carbon).
Der Teflon-Gehalt beträgt ca. 8 Gew.-%. Nach der Gewichtsermittlung mittels einer
Laborwaage wird das Substrat in eine große Schale mit 6 Teilen Ruthenium(III)-acetat-
Lösung (5 Gew. % Ru in Wasser, Fa. OMG, Hanau) und 1 Teil Platin(II)-nitrat (16 Gew. %
30 Pt, Fa. OMG, Hanau) getaucht. Nach der vollständigen Benetzung wird das Substrat mit einer
Pinzette aus dem Tauchbad genommen. Man läßt es für eine kurze Zeit abtropfen und
trocknet anschließend im Trockenschrank bei 100°C für 15 min. Dann läßt man abkühlen und

ermittelt die aufgenommenen Menge an Ru-Acetat und Pt-Nitrat gravimetrisch. Anschließend tempert man das Gasverteilersubstrat für 30 min in einem Ofen bei 250°C unter Formiergas (95 Vol.-% Stickstoff, 5 Vol.-% Wasserstoff). Nach dem Abkühlen des Substrates beträgt der Ru-Gehalt des Substrates ca. 0,65 mg Ru/cm² und der Platingehalt ca. 0,35 mg Pt/cm². Die Pt- und Ru-Partikel sind gleichmäßig über das gesamte Volumen des Substrates verteilt. Das Substrat wird als Voranode mit einer katalysatorbeschichteten Membran (CCM, Typ R221, Anodenbeladung 0,3 mg Pt/cm² und 0,15 mg Ru/cm², Kathodenbeladung 0,4 mg Pt/cm²; Fa. OMG, Hanau) kombiniert und, wie in Beispiel 1 beschrieben, zu einer Membran-Elektroden-einheiten (MEE) zusammengefügt. Diese wird in eine Direkt-Methanol-Brennstoffzelle (DMFC) mit einer aktiven Zellfläche von 50 cm² eingebaut. Zur Messung wird eine 2-molare Methanol/Wasser-Lösung verwendet, die Zelltemperatur beträgt 60 °C. Auf der Kathodenseite wird Luft im drucklosen Betrieb zugeführt. Man erhält eine sehr Leistungsdichte (peak power density) von über 80 mW/cm².

15 Elektrochemische Tests

Bei den PEMFC-Leistungstests wird als Anodengas eine Brenngas-Mischung aus 60 Vol.-% H₂, 15 Vol.-% N₂ und 25 Vol.-% CO₂ verwendet. Dem Brenngas wird 100 ppm CO mit einem „airbleed“ von 1 Vol.-% bzw. 3 Vol.-% Luft zugesetzt. Diese Brenngas-Mischung simuliert ein Reformatgas, welches durch Reformieren von Methan oder Kohlenwasserstoffen mittels Dampfreformierung und nachfolgender Reinigungsstufen erhalten werden kann. Als Kathodengas wird Luft verwendet. Die Zelltemperatur beträgt 75 °C. Der Druck der Arbeitsgase ist 3 bar (absolut). Die Stöchiometrie der Gase ist 1,5 (Anodengas) und 2,0 (Kathodengas). Die MEEs werden in einer Zelle mit 50 cm² aktiver Fläche nach OMG-Standardbedingungen vermessen. Die Ergebnisse für Beispiele 1, 2 und 3 sowie für das Vergleichsbeispiel VB 1 sind in der Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Elektrochemische Tests in der PEM-Brennstoffzelle (Zellspannung bei einer Stromdichte von 500 mA/cm²)

Brenngaszusammensetzung	Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3	VB1
100 Vol.-% H ₂	758 mV	751 mV	750 mV	750 mV
60 Vol.-% H ₂ , 25 Vol.-% CO ₂ , 15 Vol.-% N ₂	726 mV	724 mV	725 mV	722 mV
60 Vol.-% H ₂ , 25 Vol.-% CO ₂ , 15 Vol.-% N ₂ + 100 ppm CO, + 3 Vol.-% air bleed	664 mV	592 mV	550 mV	Nicht messbar
60 Vol.-% H ₂ , 25 Vol.-% CO ₂ , 15 Vol.-% N ₂ + 100 ppm CO, + 1 Vol.-% air bleed	432 mV	402 mV	525 mV	Nicht messbar


5

Patentansprüche


1. Katalysatorhaltiges Gasverteilersubstrat für eine Brennstoffzelle, enthaltend ein poröses Trägermaterial und Katalysatorpartikel, wobei die Katalysatorpartikel gleichmäßig über das gesamte Volumen des Gasverteilersubstrates verteilt sind.
2. Katalysatorhaltiges Gasverteilersubstrat nach Anspruch 1, wobei die Katalysatorpartikel an der Oberfläche des porösen Trägermaterials fixiert sind.
3. Katalysatorhaltiges Gasverteilersubstrat nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Katalysatorpartikel eine mittlere Partikelgröße von 1 bis 100 nm aufweisen.
4. Katalysatorhaltiges Gasverteilersubstrat nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Katalysatorpartikel Edelmetalle der Gruppe Pt, Pd, Ru, Rh, Au, Ag, Ir, Os, und/oder deren Oxide, und/oder deren Mischungen beziehungsweise Legierungen mit Nichtedelmetallen umfassen.
5. Katalysatorhaltiges Gasverteilersubstrat nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Katalysatorpartikel in einer Flächenkonzentration von 0,01 bis 100 mg Metall/cm² auf dem Gasverteilersubstrat vorliegen.
6. Katalysatorhaltiges Gasverteilersubstrat nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das poröse Trägermaterial aus Kohlefasergewebe, Kohlefaservlies, Kohlepapier, Kohlefasernetzen, leitfähig beschichteten Kunststoffnetzen, leitfähig beschichteten Polymergeweben, leitfähig beschichteten Glasfasern, leitfähig beschichteten Schäumen oder Metallfasergeweben oder Metalldrahtnetzen umfasst.
7. Katalysatorhaltiges Gasverteilersubstrat nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Katalysatorpartikel gasphasenaktiv sind und zur Oxidation von Kohlenmonoxid geeignet sind.
8. Katalysatorhaltiges Gasverteilersubstrat nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Katalysatorpartikel gasphasenaktiv sind und zur Umsetzung von Kohlenmonoxid zu Methan geeignet sind.

9. Katalysatorhaltiges Gasverteilersubstrat nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Katalysatorpartikel zur Oxidation von Methanol geeignet sind.
10. Verfahren zur Herstellung eines katalysatorhaltigen Gasverteilersubstrates nach den Ansprüchen 1 bis 9, wobei die Katalysatorpartikel auf dem porösen Trägermaterial durch thermische Zersetzung von mindestens einer Precursorverbindung gebildet werden.
11. Verfahren zur Herstellung eines katalysatorhaltigen Gasverteilersubstrates nach Anspruch 10, wobei das poröse Trägermaterial mit mindestens einer Precursorverbindung behandelt wird, getrocknet wird und getempert wird, wobei eine Zersetzung der Precursorverbindung eintritt und die Katalysatorpartikel gebildet und auf der Oberfläche des Trägermaterials fixiert werden.
12. Verfahren zur Herstellung eines katalysatorhaltigen Gasverteilersubstrates nach Anspruch 10 oder 11, wobei als Precursorverbindungen thermisch zersetzbare Metallverbindungen eingesetzt werden.
13. Verfahren zur Herstellung eines katalysatorhaltigen Gasverteilersubstrates nach einem der Ansprüche 10 bis 12, wobei als Precursorverbindung eine oder mehrere Metallverbindungen aus der Gruppe der Nitrate, Carbonate, Carboxylate, Hydroxycarboxylate, Acetate, Lactate, Butanoate, Oxalate, Formiate, Resinate oder Ethylhexanoate eingesetzt werden.
14. Verfahren zur Herstellung eines katalysatorhaltigen Gasverteilersubstrates nach einem der Ansprüche 10 bis 13, wobei die Temperung bei einer Temperatur von 200 bis 900°C durchgeführt wird.
15. Verfahren zur Herstellung eines katalysatorhaltigen Gasverteilersubstrates nach einem der Ansprüche 10 bis 14, wobei die Temperung unter gasförmiger Atmosphäre, vorzugsweise unter Luft, Stickstoff, Wasserstoff oder Mischungen davon, durchgeführt wird.
16. Verfahren zur Herstellung eines katalysatorhaltigen Gasverteilersubstrates nach Anspruch 10, wobei die Herstellung in einem kontinuierlichen Verfahren erfolgt.
17. Verwendung eines katalysatorhaltigen Gasverteilersubstrats nach einem der Ansprüche 1 bis 9 in Brennstoffzellen zur Entfernung von Kohlenmonoxid aus wasserstoffhaltigen Brenngasen.

18. Verwendung eines katalysatorhaltigen Gasverteilersubstrats nach einem der Ansprüche 1 bis 9 in Direkt-Methanol-Brennstoffzellen zur Oxidation von Methanol.
19. Membran-Elektroden-Einheit für eine Niedertemperatur-Brennstoffzelle, enthaltend ein katalysatorhaltiges Gasverteilersubstrat nach einem der Ansprüche 1 bis 9.



Figur 1

**Figur 2**